

Số/No:.....09...../.....1239...../TN.....3.02.CS

Trang/Page:.....1...../.....1.....

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Test results

- 1. Tên mẫu thử :** Ống nhựa PE Ø 140 x 10,3 PN12,5
Sample name:
- 2. Khách hàng :** Công ty TNHH một thành viên nhựa Bình Minh – Miền Bắc
Customer:
- 3. Số lượng mẫu :** 01 mẫu
Quantity of the samples:
- 4. Ngày nhận mẫu:** 30 / 9 / 2009
Reception date :
- 5. Tình trạng mẫu:** Mẫu dài 100cm
Description :
- 6. Ngày thử nghiệm:** 30 / 9 / 2009
Date of testing:

STT Item	Tên chỉ tiêu Specification	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Kích thước cơ bản (Basic dimentions) - Đường kính ngoài (Mean outside diameter) - Chiều dày thành ống (Mean wall thickness)	mm	TCVN 6145: 1996	140,3 10,5
2	Độ thay đổi kích thước theo chiều dọc (Longitudinal reversion)	%	TCVN 6148: 2003 Nhiệt độ 110 ⁰ C trong 2h	1,7
3	Độ bền đối với áp suất bên trong tại nhiệt độ 20 ⁰ C trong 100 giờ (Resistance to internal pressure at temperature 20 ⁰ C in 100h)	MPa	ISO 1167: 2006	1,97 Không bị rò rỉ No leakage

Hà nội, ngày 05 / 10 / 2009

TUQ Giám đốc


Phụ trách phòng thử nghiệm 3

Chief of lab No 3

Thử nghiệm viên
Laboratorant

th

Lê Thị Thanh



Phạm Thùy Hằng

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới
This test results is value only for samples taken by customer
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật 1
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and customer are written as customer's request