

Số/No:..... 13 / 0776 / TN 3-07

Trang/Page:..... 11/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Ống HDPE Ø 315x23,2 PE100
 2. Khách hàng: Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh
 3. Số lượng mẫu: 01 mẫu
 4. Ngày nhận mẫu: 24 / 5 / 2013
 5. Tình trạng mẫu: 01 đoạn ống dài khoảng 1 mét
 6. Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 27/5/2013 đến ngày 04/6/2013


STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Kích thước cơ bản <i>Basic dimensions</i> - Đường kính ngoài <i>Mean outside diameter</i> - Chiều dày thành ống <i>Mean wall thickness</i>	mm mm	TCVN 6145: 1996	315,0 23,7
2	Độ thay đổi kích thước theo chiều dọc <i>Longitudinal reversion</i>	%	TCVN 6148: 2003 (110°C x 2 h)	0,8
3	Độ bền đối với áp suất bên trong tại nhiệt độ 20°C trong 100 giờ <i>Resistance to internal pressure at temperature 20°C in 100h</i>	MPa	ISO 1167: 2006	1,97 Không bị rò rỉ <i>No leakage</i>

Hà Nội, ngày 05/ 6 / 2013

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG

Phạm Thuý Hằng

Phạm Thuý Hằng

GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC
Kim Đức Thu

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test result is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test report shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách.
Name of sample and customer are written as customer's request.