

Số/No: 2011441/TN3


Trang/Page: 1/1

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST RESULT

- Tên mẫu thử/Name of sample :** Ống HDPE Ø450x21,5 mm PE100 PN8
- Khách hàng/ Customer :** Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh
- Số lượng mẫu/Quantity:** 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu/Reception date:** 30/ 10/ 2020
- Tình trạng mẫu/Description:** 01 đoạn ống nhựa dài 1,5 mét
- Thời gian thử nghiệm/Test period:** Từ ngày 02/ 11/ 2020 đến ngày 12/ 11/ 2020

STT Item	Tên chỉ tiêu Specification	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Test results
1	Đường kính ngoài (Mean outside diameter)	mm	TCVN 6145: 2007	450,6
2	Chiều dày thành ống (Mean wall thickness)	mm	TCVN 6145: 2007	22,1
3	Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc (Longitudinal reversion )	%	TCVN 6148: 2007	0,9
4	Độ bền áp suất thủy tĩnh ở 20°C trong 100 giờ ( Resistance to internal pressure at temperature 20°C in 100h ) - Áp suất thử 12,4 bar/ Test pressure 12,4 bar		TCVN 6149: 2007	Không rò rỉ/ No leakage



Hà Nội, ngày 12 / 11 / 2020

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG/  
 HEAD OF CONSUMER PRODUCTS TESTING LABORATORY

*Phạm Thủy Hằng*  
**Phạm Thủy Hằng**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Châu*

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.  
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
 Name of sample and customer are written as customer's request.