

Số/No: 14/2014/TV3-05

Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULTS

- Tên mẫu thử/Name of sample:** Ống HDPE Ø355x32,2 PN16 PE100
- Khách hàng/Customer:** Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh
- Số lượng mẫu/Quantity:** 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu/ Reception date:** 18/ 11/ 2014
- Tình trạng mẫu/Description:** 01 đoạn ống nhựa dài 1,5 mét
- Thời gian thử nghiệm/Test period:** Từ ngày 19/ 11/ 2014 đến ngày 26/ 11/ 2014

STT Item	Tên chỉ tiêu Specification	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	- Đường kính ngoài (Mean outside diameter) - Chiều dày thành ống (Mean wall thickness)	mm	TCVN 6145: 2004	355,5 32,9
2	Độ thay đổi kích thước theo chiều dọc (Longitudinal reversion)	%	TCVN 6148: 2007	1,2
3	Độ bền đối với áp suất bên trong tại nhiệt độ 20°C trong 100 giờ (Resistance to internal pressure at temperature 20°C in 100 h)	Bar	ISO 1167: 2006	24,7 Không bị rò rỉ No leakage

Hà Nội, ngày 26/ 11 / 2014

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG



PHẠM THUY HANG



Kim Đức Thu

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the weitten approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.