

KT3-11243HD5/3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT


03/09/2015
Page 01/01

1. Tên mẫu : PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC -U)
Name of sample Y RÚT DN 114 x 90 mm- PN 6 bar
2. Số lượng mẫu : 01
Quantity
3. Mô tả mẫu : 01 phụ tùng nhựa màu xám
Description Grey plastic fitting
4. Ngày nhận mẫu : 24/08/2015
Date of receiving
5. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Customer 240 Hậu Giang, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh
6. Thời gian thử nghiệm : 25/08/2015 – 03/09/2015
Test period
7. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu Characteristics	Phương pháp thử Test methods	Kết quả thử nghiệm Test results
7.1 Độ bền đối với áp suất bên trong ở 20 °C (áp lực nước 2,0 MPa trong 1 giờ)/ Resistance to internal pressure at 20 °C (2,0 MPa; duration: 1 h)	TCVN 8491-4 : 2011	Không rò rỉ No leakage

Ghi chú/ Notice : Thử nghiệm độ bền đối với áp suất bên trong ống được tiến hành tại phòng thử nghiệm của công ty Nhựa Bình Minh / The internal pressure test is carried out in the laboratory of Binh Minh company.

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS
TESTING LABORATORY


Nguyễn Phước Hải

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR


Lương Thanh Uyên

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn