

KT3-01655BHD3/5


PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

10/07/2023

Page 01/02

1. Tên mẫu : NHỰA BÌNH MINH : Y RÚT PVC-U DN168 x 90 PN6
Name of sample
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Description 03 phụ kiện màu xám/ Gray fittings
3. Số lượng mẫu : 01
Quantity
4. Ngày nhận mẫu : 30/06/2023
Date of receipt
5. Thời gian thử nghiệm : 03/07/2023 - 10/07/2023
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Customer 240 Hậu Giang, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo
Test results Refer to next page

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER
PRODUCTS TESTING LAB.



Nguyễn Thị Thùy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Phan Thành Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01655BHD3/5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

10/07/2023
 Page 02/02

Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1 Độ bền đối với áp suất bên trong ở 20°C (áp lực nước 2,02 MPa trong 1 giờ) Resistance to internal pressure at 20°C (2,02 MPa; duration: 1 h)		TCVN 6149 -1 : 2007 TCVN 8491-3: 2011	Không rò rỉ No leakage

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Mức yêu cầu Requirement (*)	Kết quả thử nghiệm Test result
7.2 Độ bền nhiệt (150 °C; 30phút) / Oven resistance (150 °C; 30 min) - Xung quanh điểm phun/ Around injection point Chiều sâu vết nứt/depth of crackings - Tất cả các phần khác của bề mặt/ For all other parts of the surface Chiều sâu vết nứt/depth of crackings Chiều dày vết nứt/ thickness of crackings	TCVN 6242 : 2011	< 50 % bề dày thành/ wall thickness < 10 % bề dày ban đầu/ wall thickness < 5 lần bề dày thành/ wall thickness	Bị nứt vỡ, tách lớp/ Cracking, delaminating < 50 % bề dày thành/ wall thickness < 10 % bề dày ban đầu/ wall thickness < 5 lần bề dày thành/ wall thickness

Ghi chú/ Note (*) Mức yêu cầu theo/ Requirement according to TCVN 8491-3 : 2011

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.