

Số/No: 15/1705/TN/3-114

Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử/Name of sample :** T 34x21 dày
- Khách hàng/ Customer :** Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
- Số lượng mẫu/Quantity:** 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu/Reception date:** 23/ 9/ 2015
- Tình trạng mẫu/Description:** 02 chiếc phụ kiện nhựa uPVC
- Thời gian thử nghiệm/Test period:** Từ ngày 11/ 12/ 2015 đến ngày 31/ 12/ 2015

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả
1	Độ bền nhiệt ($150^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 30 phút) <i>Oven resistance ($150^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 30 min)</i> - Xung quanh điểm phun <i>Around injection point</i> - Tất cả các phần khác của bề mặt <i>For all other part of the surface</i>	ISO 580: 2005	Chiều sâu vết nứt: 13,0 % <i>Cracking deep: 13,0 %</i> Không tách lớp, không nứt vỡ <i>No delamination, no cracking</i>
2	Độ bền áp suất bên trong tại nhiệt độ 20°C trong 1 giờ <i>(Resistance to internal pressure at temperature 20°C in 1h)</i>	ISO 1167: 2006	50,4 bar Không rò rỉ <i>No leakage</i>

Hà Nội, ngày 31 / 12 / 2015

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG

Phạm Thúy Hằng

Phạm Thúy Hằng



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.