

Số/No: 15/1705/TN-107

Trang/Page: 1/1

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST RESULT

- Tên mẫu thử/Name of sample :** Nổi ren trong 42 dày
- Khách hàng/Customer :** Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
- Số lượng mẫu/Quantity:** 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu/Reception date:** 23/ 9/ 2015
- Tình trạng mẫu/Description:** 02 chiếc phụ kiện nhựa uPVC
- Thời gian thử nghiệm/Test period:** Từ ngày 11/ 12/ 2015 đến ngày 31/ 12/ 2015

| STT | Tên chỉ tiêu                                                                                                                                                                                                                                                                     | Phương pháp thử | Kết quả                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Độ bền nhiệt ( $150^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ , 30 phút )<br>Oven resistance ( $150^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ , 30 min )<br>- Xung quanh điểm phun<br>Around injection point<br>- Tất cả các phần khác của bề mặt<br>For all other part of the surface | ISO 580: 2005   | Chiều sâu vết nứt: 15,5 %<br>Cracking deep: 15,5 %<br>Không tách lớp, không nứt vỡ<br>No delamination, no cracking |
| 2   | Độ bền áp suất bên trong tại nhiệt độ $20^{\circ}\text{C}$ trong 1 giờ<br>( Resistance to internal pressure at temperature $20^{\circ}\text{C}$ in 1h )                                                                                                                          | ISO 1167: 2006  | 40,3 bar<br>Không rò rỉ<br>No leakage                                                                              |

Hà Nội, ngày 31 / 12 / 2015

GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG

*Phạm Thúy Hằng*

Phạm Thúy Hằng



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Ngọc Châm*

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.  
This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.  
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.  
Name of sample and customer are written as customer's request.