






NHỰA BÌNH MINH[®]

CATTA

LOGUE

ỐNG NHỰA PVC CỨNG HỆ CIOD - AS/NZS 1477:2006

PVC PIPES CIOD SERIES -
AS/NZS 1477:2006



GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

PRODUCT OVERVIEW



Ống nhựa uPVC cứng hệ CIOD (tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006) sở hữu khả năng chịu lực vượt trội, thích ứng linh hoạt với mọi điều kiện thời tiết.

Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của sản phẩm chính là khả năng tương thích với ống và phụ tùng ống gang chịu áp – giúp đẩy nhanh tiến độ thi công và tối giản chi phí lắp đặt cho toàn bộ công trình.

uPVC pipes CIOD series - AS/NZS 1477:2006 offer exceptional load-bearing capacity, flexible adaptation to all weather conditions.

The core differentiator of this product lies in its seamless compatibility with pressure iron pipes and fittings – accelerating construction progress and minimizing installation costs for the entire project.

VẬT LIỆU / MATERIAL

Ống nhựa PVC cứng hệ CIOD - AS/NZS 1477:2006 được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.

uPVC pipes CIOD series - AS/NZS 1477:2006 are manufactured from unplasticized polyvinyl chloride polymer compound.

ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU / MATERIAL PROPERTIES

Tính chất vật lý / Physical properties		
Tỷ trọng / Density	1,4 g/cm³	1.4 g/cm³
Độ bền kéo đứt tối thiểu / Minimum tensile strength	45 MPa	45 MPa
Hệ số giãn nở nhiệt / Coefficient of linear expansion	0,08 mm/m.°C	0.08 mm/m.°C
Điện trở suất bề mặt / Surface resistivity	10 ¹³ Ω	10 ¹³ Ω
Nhiệt độ làm việc cho phép / Allow working temperature	0 đến 45°C	0 to 45°C
Nhiệt độ hóa mềm vicat tối thiểu Minimum temperature of vicat softening	80°C	80°C

Tính chất hóa học / Chemical properties

Chịu được / Resistance to: Không chịu được / Not resistance to:



Các loại dung dịch axit
Acid solutions



Các loại dung dịch kiềm
Alkaline solutions



Các axit đậm đặc có tính oxy hóa
Oxidizing acids



Các loại dung môi hợp chất thơm
Aromatic solvents

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

PRODUCT OVERVIEW

Áp suất làm việc / Working pressure

Áp suất làm việc là áp suất tối đa cho phép đối với nhiệt độ của nước lên đến 45°C. Áp suất làm việc được tính theo công thức:

Working pressure: Maximum admissible pressure for water at operating temperature up to 45°C. Working pressure is according with formula:

$$P_{lv} = K \times PN$$

Trong đó
P_{lv}: Áp suất làm việc
K: Hệ số giảm áp đối với nhiệt độ của nước, K được xác định như bằng 1a hoặc hình 1a
PN: Áp suất danh nghĩa


Where
P_{lv}: Working pressure
K: Pressure losses coefficient for water temperatures, K are given in table 1a or figure 1a
PN: Nominal pressure

(Xin vui lòng liên hệ với Công ty để được tư vấn chi tiết hơn / Please contact the Company to be consulted more details)

Bảng 1a: K đối với ống PVC cứng
Table 1a: K for uPVC pipes

Nhiệt độ nước, °C <i>Water temperatures</i>	Hệ số giảm áp, K <i>Pressure losses coefficient</i>
0 < t ≤ 25	1,00
25 < t ≤ 35	0,80
35 < t ≤ 45	0,63

Hình 1a: Biểu đồ K đối với ống PVC cứng
Fig. 1a: Chart of K for PVC-U pipes



Lưu ý / Note: Khi cần chính xác hơn, K có thể được chọn theo hình 1a
For more accurate calculations, K taken from figure 1a

ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

PRODUCT APPLICATIONS

- Ống uPVC cứng hệ CIOD có đường kính ngoài tương thích với ống và phụ tùng ống gang chịu áp. Vì vậy, các loại ống này có thể kết nối trực tiếp với ống và phụ tùng ống gang có cùng kích thước danh nghĩa.

uPVC pipes CIOD series have outside diameter compatible pressure cast iron pipes and fittings. Therefore, these pipes can connect with cast iron pipes and fittings in the same nominal size.
- Thích hợp dùng cho:

 - Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống;
 - Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp;
 - Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp;
 - Hệ thống ống thoát nước thải, thoát nước mưa,...
- Suitable for:

 - Pipelines for transport and distribution of potable water;
 - Pipelines for irrigation and watering in agriculture;
 - Pipelines for industrial process pipelines;
 - Others: sewer main pipelines, drainage pipelines,...

TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

PRODUCT STANDARDS AND QUALITY


DN mm	e _n mm	PN bar	Tiêu chuẩn Standard
100	6.7	12	AS/NZS 1477:2006
150	9.7	12	
200	9.7	10	
200	11.4	12	

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND PACKAGING DETAILS

ỐNG CÓ KHỚP NỐI DÁN KEO


Pipe with solvent cement socket



DN / OD mm	d _n mm	Chiều dài khớp nối Overall Length		e _n		Chiều dài danh nghĩa Nominal length	
		l mm	L _b mm	PN 10 mm	PN 12 mm	L _n m	L _n m
100	121.9	100	117	-	6.7	4.0	6.0
150	177.3	125	130	-	9.7	4.0	6.0
200	222.0	150	180	9.7	11.4	4.0	6.0

ỐNG CÓ KHỚP NỐI GIOẪNG CAO SU

Pipe with rubber seal socket



Lưu ý / Note:

DN Kích thước danh nghĩa / Nominal size

OD Đường kính ngoài / Outside diameter

d_n Đường kính ngoài danh nghĩa / Nominal outside diameter

PN Áp suất danh nghĩa, áp suất làm việc ở 20°C (Đơn vị: bar)
Nominal pressure, working pressure at 20°C (Unit: bar)

L_n Chiều dài danh nghĩa / Nominal length

e_n Độ dày thành ống danh nghĩa / Nominal wall thickness

Ống DN 200mm có đường kính ngoài phù hợp tiêu chuẩn ISO 2531:1998
Pipe DN 200mm has outside diameter in accordance with ISO 2531:1998

Những hình ảnh trên chỉ mang tính minh họa. Để có nhiều thông tin hơn, xin vui lòng liên hệ Công ty chúng tôi.
The above images are for illustration purpose only. For more information, please contact us.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ỐNG PVC-U

INSTRUCTION OF JOINING PVC-U PIPE

(Tham khảo video hướng dẫn tại <https://binhminhplastic.com.vn/san-pham/huong-dan-ky-thuat>)


(For installation instructions, please refer to the video at: <https://binhminhplastic.com.vn/san-pham/huong-dan-ky-thuat>)

PHƯƠNG PHÁP KẾT NỐI ỐNG PVC-U DÙNG GIOẪNG CAO SU

The joining of PVC-U pipes via rubber seal



Phương pháp này được sử dụng để kết nối các ống PVC-U có khớp nối gioăng (NJ) và thường áp dụng cho các ống có đường kính từ Ø90 trở lên.

This method is used to join PVC-U pipes which have rubber seal socket (NJ) and it is usually applied for any pipes having more than 90mm in diameter.



GỒM 4 BƯỚC / There are 4 steps

1. Làm sạch rãnh lắp gioăng, kiểm tra vạch đánh dấu có sẵn trên ống.
Clean up the socket, check existing marking on the pipes.



HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ỐNG PVC-U

INSTRUCTION OF JOINING PVC-U PIPE

Tel: (84) 28 3969 0973 | www.binhminhplastic.com.vn


HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ỐNG PVC-U

INSTRUCTION OF JOINING PVC-U PIPE

- 2. Lắp gioăng vào rãnh của đầu nong đúng vị trí, đúng chiều gioăng.**
Bring the rubber seal into the socket in correct position and direction.




- 3. Thoa chất bôi trơn (xà phòng, dầu ăn, nước rửa bát...) vào đầu ống và gioăng cao su trong đầu nong.**
Apply the lubricant agents (soap, lubricant oil, etc.) on the end of the pipe and also on the rubber seal in the socket.



Lưu ý / Notice:

Không thoa chất bôi trơn vào phần tiếp giáp giữa gioăng và bề mặt rãnh lắp gioăng để tránh xô dịch trong quá trình lắp đặt. / Do not apply on the border between the rubber seal and pipes to avoid movement during the installation.

- 4. Đặt hai ống thẳng hàng, tác dụng lực đều và dứt khoát để đưa đầu ống trơn vào trong ống có đầu nong.**
Place 2 pipes in a straight line, use active force to put the pipe without socket into the pipe with socket.




Lưu ý khi lắp ráp bằng thiết bị cơ giới/cơ khí / Precautions for Mechanical Installation:

- Lót đệm cao su hoặc chèn một tấm gỗ giữa ống và thiết bị để bảo vệ bề mặt ống. / Place a rubber pad or a wooden block between the pipe and the installation equipment to protect the pipe surface.
- Kiểm soát lực tác động: đảm bảo lực tác dụng lên ống đều, ổn định và không được lắp quá vạch giới hạn. / Ensure that the insertion force is applied uniformly and steadily. Do not insert the pipe beyond the insertion depth mark.

Khuyến cáo / Recommendation:

Nên sử dụng thiết bị chuyên dụng (như cào, thiết bị thủy lực...) thay vì thiết bị cơ giới để dễ dàng kiểm soát lực và tránh gây hư hỏng ống. / Specialized installation tools (e.g., pullers or hydraulic devices) are recommended over general mechanical equipment to ensure better force control and minimize the risk of pipe damage.



THỬ ÁP SUẤT HỆ THỐNG SAU KHI LẮP ĐẶT

SYSTEM PRESSURE TEST



PHẠM VI ÁP DỤNG / SCOPE

Bao gồm hệ thống ống và phụ kiện do Nhựa Bình Minh sản xuất và cung ứng. Các hệ thống ống này bao gồm:

- Hệ thống ống PVC-U.
- Hệ thống ống hỗn hợp có nhiều loại ống nhựa khác nhau.

Các hệ thống ống này đã được lắp đặt hoàn chỉnh và thử nghiệm hệ thống sau khi lắp đặt hoàn thành nhằm khẳng định:

- Kiểm tra độ bền áp của hệ thống ống.
- Kiểm tra độ kín của các mối nối trong hệ thống.

Including plastic pipes and fittings system produced and provided by Binh Minh Plastics company. There are the following pipe systems:

- *PVC-U system.*
- *Mixed system.*

These pipe systems are installed completely and tested to confirm the following:

- *To check the hydrostatic pressure strength of the pipe systems.*
- *To check the joint infiltration of the pipe systems.*

THỬ ÁP SUẤT HỆ THỐNG SAU KHI LẮP ĐẶT

SYSTEM PRESSURE TEST

YÊU CẦU / REQUIREMENT

Các yêu cầu chung / General requirement


- Hệ thống được thử áp suất theo phương pháp: Dùng nước làm môi chất tạo áp bên trong hệ thống và được thử ở nhiệt độ môi trường.
- Chiều dài hệ thống thử nghiệm: $L \leq 500m$.
- Hệ thống ống thử nghiệm phải được gia cố và chống đỡ tại các vị trí như: Đầu bít ống, phần lưng các phụ kiện như Co, chữ T...
- Van nạp nước vào hệ thống: Lắp tại điểm thấp nhất của hệ thống.
- Van xả khí của hệ thống phải được lắp ở vị trí cao nhất của hệ thống. Có thể lắp một hay nhiều van xả khí.
- Đồng hồ đo áp cho hệ thống phải được kiểm định và còn hiệu lực.
- Tất cả các van trung gian phải được mở hoàn toàn.
- The system undergoes a pressure test with the following method: Using water to create pressure inside the system and to test at ambient temperature.
- Length of the tested system: $L \leq 500m$.
- The systems have to be supported and reinforced at these following position such as: End cap, the back of the fitting like elbow, tee,...
- The feed-water valve is set up at the lowest position of the system.
- The air-relief valve is set up at the highest position of the system. Can be set up one or many air-relief valve.
- The pressure gauge has to be calibrated and make sure it is still working.
- All the connected valves have to be fully opened.

Thiết bị và sơ đồ thử áp suất / Tools and schematic for pressure test

Thiết bị / Tools

- **Bơm tăng áp:** Đảm bảo áp bơm phù hợp áp suất thử nghiệm của hệ thống.
- **Đồng hồ áp:** Đảm bảo hoạt động tốt và được kiểm định.
- **Van chặn:** Tùy thuộc vào đường kính ống, đường kính nhánh xả khí, xả áp...
- **Đầu bít ống:** Theo đường kính ống.
- **Pressure pump:** Make sure the pressure pump has to match the requirement pressure of the system.
- **Pressure gauge:** Make sure it's still working and be calibrated.
- **Side Valve:** Depend on the diameter of the pipe, diameter of the branch of the air-relief valve, pressure-relief valve.
- **End cap:** Depend on the diameter of pipe.

Sơ đồ kết nối / Connection schematic



1. Bơm áp / Pressure pump 2. Van chặn / Side valve 3. Đồng hồ áp / Pressure gauge
4. Van xả áp / Pressure-relief valve 5. Van xả khí / Air-relief valve

THỬ ÁP SUẤT HỆ THỐNG SAU KHI LẮP ĐẶT

SYSTEM PRESSURE TEST

Áp suất thử nghiệm / Pressure experiment

- Áp suất thử - P_T :** Áp suất được duy trì trong suốt quá trình thử nghiệm. Áp suất này được căn cứ theo:
- Thỏa thuận giữa các bên, tuy nhiên không được vượt quá áp suất thử mà nhà sản xuất công bố.
 - Tùy theo áp suất của hệ thống ống ta có các mức áp suất thử theo bảng sau:
- Test pressure - P_T : Pressure is maintaining during the entire experiment period. This pressure is based on:*
- The agreement between both sides, however it can't be more than the test pressure that the producer announced.*
 - Depend on the pressure of the system, we have the following chart:*

Bảng 2: Áp suất thử hệ thống ống PVC-U tại các nhiệt độ môi trường khác nhau
Table 2: Test pressure of the PVC-U system at different temperature

PN _{min} bar	Áp suất thử nghiệm cho hệ thống, P_T / The test pressure for the system, P_T bar		
	20°C	30°C	40°C
PN3	3,9	3,5	2,7
PN5	6,5	5,8	4,5
PN6	7,8	7,0	5,4
PN8	10,4	9,3	7,2
PN9	11,7	10,5	8,1
PN10	13,0	11,7	9,1
PN12	15,6	14,0	10,9
PN12,5	16,2	14,6	11,3
PN15	19,5	17,5	13,6
PN16	20,8	18,7	14,5
PN20	26,0	23,4	18,2


Ghi chú / Note:

PN_{min} Áp suất danh nghĩa tại điểm yếu nhất trên hệ thống / Nominal pressure at the weakest position of the system.

THỬ ÁP SUẤT HỆ THỐNG SAU KHI LẮP ĐẶT

SYSTEM PRESSURE TEST

Quy trình thử nghiệm / Experiment steps




THỬ ÁP SUẤT HỆ THỐNG SAU KHI LẮP ĐẶT

SYSTEM PRESSURE TEST

Quy trình bơm nước vào đường ống cần tuân thủ các bước sau

When pumping water into the pipe system, these following steps must be followed



Giai đoạn 1: Điền đầy nước cho hệ thống / **Phase 1:** Fully fill up water for the system

- Làm kín hệ thống hoàn toàn. / Completely close the system.
- Mở các van xả khí trên hệ thống. / Open the air-relief valves.
- Từ từ bơm nước vào hệ thống. Nếu có thể vận tốc nước bơm vào là: $V = 1\text{m/giây}$. / Pump water into the system slowly. If possible, the velocity should be: $V = 1\text{m/s}$.
- Sau khi toàn bộ hệ thống đã được điền đầy nước và không khí đã được đẩy ra hoàn toàn, đóng tất cả các van xả khí, van xả áp, van nạp... / After the entire system is fill up with water and air is released out completely, close all the air-relief valves, pressure-relief valves, inlet valves,...
- Kiểm tra sơ bộ độ kín của các mối nối. / Check the tightness connection of the system.



Lưu ý / Notice:

Quá trình thử sẽ không chính xác nếu vẫn còn không khí trong hệ thống ống.
The testing process will not be accurate if there is still air in the pipe system.

Giai đoạn 2: Tăng áp thử / **Phase 2:** Increase the test pressure

- Tiếp tục bơm nước từ từ vào hệ thống ống thử nghiệm. / Continuously pump the water slowly into the tested pipe system.
- Khi hệ thống đạt áp suất thử P_T , ngừng bơm và đóng van nạp lại. / Once the system reach the test pressure P_T , stop pumping and close the pumping valve.



Lưu ý / Notice:


Nhằm tránh hiện tượng tăng áp đột ngột có thể ảnh hưởng tới chất lượng hệ thống ống, nên tăng áp phù hợp theo biểu đồ sau.
In order to avoid the sudden increase which may affect the quality of the pipe system, the pressure should be adjusted to the following chart.

THỬ ÁP SUẤT HỆ THỐNG SAU KHI LẮP ĐẶT

SYSTEM PRESSURE TEST

Tốc độ tăng áp cho hệ thống thử

Speed of pressure increment for the pipe system



Trong đó:

- **Y (%)**: Tỷ lệ tăng áp suất thử nghiệm hệ thống so với áp suất thử nghiệm P_T .
- **X (phút)**: Thời gian tương ứng với mức độ % tăng áp thử cho hệ thống.
- **Vùng 1**: Độ tăng áp thử đối với các ống có: $DN \leq 110\text{mm}$.
- **Vùng 2**: Độ tăng áp thử với các ống có: $110\text{mm} < DN \leq 450\text{mm}$.
- **Vùng 3**: Độ tăng áp thử với các ống có: $450\text{mm} < DN \leq 560\text{mm}$.
- **Áp dụng công thức**: $500/DN$ (bar/phút) với các hệ thống ống có $DN > 560\text{mm}$.

Including:

- **Y (%)**: The ratio between the test pressure increment of the system and the test pressure P_T .
- **X (minute)**: The time relative to increment percentage of test pressure for the system.
- **(1)**: The increment of test pressure for the pipe with $DN \leq 110\text{mm}$.
- **(2)**: The increment of test pressure for the pipe with $110\text{mm} < DN \leq 450\text{mm}$.
- **(3)**: The increment of test pressure for the pipe with $450\text{mm} < DN \leq 560\text{mm}$.
- **Using the equation**: $500/DN$ (bar/minute) for the pipe with $DN > 560\text{mm}$.



Lưu ý / Notice:

Áp suất tiêu chuẩn của hệ thống tính theo đơn vị bar, tuy nhiên có thể sử dụng các loại đồng hồ áp với các loại đơn vị đo áp suất khác nhau.
The standard pressure of the pipe system is calculated in bar. However, we can use different pressure gauges with different units.

THỬ ÁP SUẤT HỆ THỐNG SAU KHI LẮP ĐẶT

SYSTEM PRESSURE TEST

Tỷ lệ chuyển đổi như sau
The exact conversion rate according to the table below:

Đơn vị / Unit	Kg/cm²	Bar	Atm	Psi	KPa	m.Hg	m.H₂O
Kg/cm²	1	0,9807	0,9678	14,22	98,07	0,7356	10
Bar	1,0197	1	0,9869	14,5	100	0,7501	10,197
Atm	1,0332	1,0133	1	14,7	101,32	0,76	10,33
Psi	0,0703	0,0689	0,068	1	6,894	0,0517	0,703
KPa	0,0102	0,01	0,0099	0,1451	1	0,0075	0,102
m.Hg	1,3595	1,3332	1,3158	19,34	133,32	1	13,6
m.H₂O	0,1	0,0981	0,0967	1,422	9,807	0,0735	1

Ghi chú / Note:

Atm: Átmốtphe tiêu chuẩn / Normative Atmosphère.

Giai đoạn 3: Ổn định áp thử / Phase 3: Stabilize test pressure

Bảng 3: Các thông số thử nghiệm cho giai đoạn 3 và giai đoạn 4
Table 3: Testing parameters for phase 3 and phase 4

Thông số thử nghiệm Test pressure for the system bar	Giai đoạn 3 / Phase 3	Giai đoạn 4 / Phase 4
Áp suất thử cho hệ thống (bar) Test pressure for the system (bar)	P_T	P_E
Thời gian thử (giờ) Test time (hour)	Chiều dài hệ thống L ≤ 100 m T₀ = 3 giờ Chiều dài hệ thống 100 m < L ≤ 500 m T₀ = 6 giờ Length of the system L ≤ 100m T₀ = 3 hours Length of the system 100m ≤ L ≤ 500m T₀ = 6 hours	Chiều dài hệ thống L ≤ 100 m T_T = 3 giờ Chiều dài hệ thống 100 m < L ≤ 500 m T_T = 6 giờ Length of the system L ≤ 100m T_T = 3 hours Length of the system 100m ≤ L ≤ 500m T_T = 6 hours
Tần suất kiểm tra Checking frequency	Kiểm tra áp trên đồng hồ đo áp ít nhất 3 lần. Bơm nước bổ sung nếu áp suất trong hệ thống bị suy giảm. Checking the pressure on the pressure gauge at least 3 times. Additionally pump water if the pressure in the system is decreased.	Kiểm tra áp trên đồng hồ đo áp ít nhất 2 lần. Không cần bơm nước bổ sung nếu áp suất trong hệ thống bị suy giảm. Checking the pressure on the pressure gauge at least twice. No need to pump water if the pressure in the system is decreased.

THỬ ÁP SUẤT HỆ THỐNG SAU KHI LẮP ĐẶT

SYSTEM PRESSURE TEST

Đánh giá độ giảm áp suất của hệ thống: Độ giảm áp suất có thể của hệ thống tuân theo bảng sau
Assessment of the pressure decrease rate: The possible decrement of the pressure of the pipe system is in the following table

Loại ống / Type of pipe	Độ giảm áp suất cho phép / Decrement of the pressure
Ống PVC-U / PVC-U pipe	0,5 bar/giờ 0.5 bar/hour

 **Lưu ý / Notice:**

Nếu độ giảm áp suất lớn mức cho phép, hệ thống ống cần được kiểm tra và thử lại sau khi khắc phục sự cố.
If the decrement of the pressure is higher than allowed value, the system need to check and test once again after troubleshooting.

Giai đoạn 4: Đánh giá hệ thống / Phase 4: Assessment of the system

- Duy trì áp thử P_T trong thời gian theo quy định.
 - Kiểm tra đồng hồ đo áp theo tần suất quy định.
 - Hệ thống đạt yêu cầu khi:
 - Không phát hiện điểm rò rỉ trên hệ thống ống.
 - Độ giảm áp sau thời gian thử T_T không vượt quá 2% như sau:
- Maintaining the test pressure P_T within the time limit.
 - Check the pressure gauge according to allowed frequency.
 - The system meets the requirement when:
 - Not detect any leak points in the system.
 - Decrement of the pressure after the test time T_T do not exceed 2%:

$$\frac{(P_T - P_E)}{P_T} \times 100 \leq 2\%$$

Trong đó:
P_T: Áp suất thử hệ thống
P_E: Áp suất hệ thống sau khoảng thời gian thử T_T

Including:
P_T: Test pressure of the system
P_E: Pressure of the system after test time T_T

 **Lưu ý / Notice:**

Khi xả nước khỏi hệ thống, nhất là đối với hệ thống có chênh lệch lớn về độ cao của điểm thấp nhất và cao nhất cần xả áp từ từ và mở van xả khí để đưa khí vào trong hệ thống ống tránh tình trạng tạo áp chân không trong lòng ống gây nên hiện tượng móp ống.
When release water out of the system, especially for systems that have large difference between the lowest position and the highest position, we need to release the pressure slowly and open air-relief valve to let the air into the system to avoid creating a vacuum pressure inside the pipe that make deformed phenomena.

VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ VÀ BẢO QUẢN

TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING, MAINTAINING

Quy trình vận chuyển, xếp dỡ và bảo quản sản phẩm luôn là một phần quan trọng trong quá trình sản xuất, lưu kho và thi công lắp đặt, nhằm đảm bảo chất lượng và tuổi thọ của hệ thống ống như thiết kế. Quy trình này được áp dụng cho toàn bộ sản phẩm ống và phụ kiện của Nhựa Bình Minh.

Transporting, loading and unloading and storing processes always play an important role in producing and installing process in order to ensure the quality and age of Binh Minh Plastics pipe system as well as its design. This process is applied for all Binh Minh Plastics pipes and fittings.


VẬN CHUYỂN / Transportation

- Vận chuyển ống bằng xe thùng có mui kín; trường hợp thùng xe không có mui kín thì cần phải phủ bạt.
Pipes shall be transported in enclosed or covered lorry. If the lorry is not enclosed, the pipes shall be covered with a tarpaulin.




- Khi xếp ống trên phương tiện vận chuyển, cần xếp so le sao cho các đầu nối của ống không chồng lên nhau để tránh làm biến dạng đầu nối gây ảnh hưởng đến chất lượng mối nối ghép sau này.

When arranging pipes on the lorry, pipes should be stacked in layers with sockets placed at alternate ends of the stack in order to protect the sockets. Trying to avoid damaging the sockets that influence the quality of the joints later.



- Ưu tiên xếp các ống lớn, dày nằm phía dưới; ống nhỏ, mỏng nằm bên trên. Để tiết kiệm không gian, có thể cho các ống nhỏ luồn vào bên trong ống có đường kính lớn.

The big and thick pipes are prior to stack below the small and thin pipes. Sometimes small pipes can get into the bigger pipes to save more space.




VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ VÀ BẢO QUẢN

TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING, MAINTAINING

XẾP DỠ / Loading and unloading

- Một trong những ưu điểm của ống nhựa so với ống kim loại, bê tông là có khối lượng nhẹ hơn nhiều. Do vậy, ống nhựa có thể xếp dỡ dễ dàng bằng tay hoặc các phương tiện cơ giới.

Comparing to metal pipes, having lighter mass is an advantage of plastic pipes. Therefore, plastic pipes can be loaded and unloaded manually or by machines.



Xếp dỡ bằng tay / Manual loading and unloading

Có thể xếp dỡ ống từ bên hông hay từ phía cuối xe, tùy thuộc vào loại kết cấu của thùng xe.

Pipes can be loaded and unloaded from the side or from the rear of the lorry, depending on the type of structure of the lorry.



Lưu ý / Notice:

Khi xếp dỡ, cần có tối thiểu hai người ở hai đầu ống để tránh ống bị va chạm mạnh với bề mặt cứng của thành xe.

When loading and unloading, there are at least 2 people in 2 directions to prevent colliding with hard surface of the car bar.

Không kéo lê ống trên bề mặt bê tông hoặc ném ống từ xe vận chuyển xuống đất vì có thể làm hỏng phần vát hay đầu nối ống, làm hư ống hoặc gây ra các vết nứt tiềm ẩn.

Do not drag pipe on concrete surface or throw it on the ground from the lorry because it can damage the pipe chamfer or the pipe socket and it leads to destroy pipes or cause latent cracks.





VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ VÀ BẢO QUẢN

TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING, MAINTAINING

Xếp dỡ bằng thiết bị cơ giới / Loading and unloading by machines

Đối với các ống có đường kính $DN \geq 315$ mm sẽ được cố định trên các giá đỡ (gỗ hoặc nhựa) trước khi xếp dỡ. Sau đó, dùng xe cơ giới để nâng cả kiện ống lên hoặc xuống xe.

For any pipes having diameter which is more than 315 mm, they will be fixed in a shelf (wood or plastic) before loading and unloading. Then, mechanical vehicles are used to carry a whole pack of pipes into or out of the lorry.



VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ VÀ BẢO QUẢN


TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING, MAINTAINING



Lưu ý / Notice:


Không để móc hoặc xích bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với ống vì có thể gây nên các vết xước, trong đó có cả các vết xước sâu trên bề mặt thành ống. Đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây nên hiện tượng phát triển vết nứt làm hỏng ống khi vận hành có áp.

Do not let the metal hook or chain interact directly with pipes so they might cause a scratch on the surface of pipes. This is one of the latent reasons that cause the development of scratch which lead to break down pipes when operating with pressure.



Không để các thiết bị xúc, cẩu... va chạm mạnh vào ống, vì cũng có thể gây ra các vết nứt tiềm ẩn.

In the meanwhile, do not let loaders, cranes, etc. have a strong collision with pipes because it can cause latent cracks.



Trong quá trình vận chuyển, do ống có chiều dài từ 4m đến 6m và khối lượng lớn nên dây treo cần đặt đúng trọng tâm cây ống để tránh làm rơi ống, gây ảnh hưởng đến tuổi thọ ống cũng như an toàn cho người xung quanh.

During the transporting process, due to the length from 4m to 6m and the heavy mass of pipes, a hanging wire needs to be placed in the centre of pipes in order to avoid falling pipes, if not, it can affect the pipe's age as well as the safety of people around there.



VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ VÀ BẢO QUẢN

TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING, MAINTAINING

Lưu ý / Notice:

Khi dùng xe nâng để vận chuyển, cần nâng của xe phải được bao bọc bằng vật liệu mềm trước khi nâng, hạ ống vì chỉ cần va chạm mạnh đầu càng vào thân ống cũng có thể gây nên vết nứt tiềm ẩn.

When using forklifts for transportation, forklift's fork must be covered by a soft material before lifting and lowering pipes because a strong collision between the head of the fork and pipes can cause latent cracks.



Không xoắn dây xuyên qua ống và không đứng phía dưới ống khi đang nâng hạ.
Do not put wire through pipes and stand below pipes.



Quá trình vận chuyển và cho ống xuống mương nên tiến hành nhẹ nhàng và cẩn thận.
The transporting and lowering process should be carried out gently and carefully.



VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ VÀ BẢO QUẢN




TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING, MAINTAINING

BẢO QUẢN / Storage

Bảo quản ống và phụ tùng ống nhựa / Plastic pipes and fittings storage


Chống ánh nắng mặt trời / Protection from direct sunlight:

- Ống và phụ tùng phải được bảo quản trong kho để tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời.
- Plastic pipes and fittings should be stored in the warehouse against direct sunlight.
- Khi xếp ngoài kho, phải dùng bạt che phủ ngăn ánh nắng chiếu trực tiếp lên sản phẩm.
- Outside the warehouse, Pipes should be covered with appropriate material against direct sunlight.



Quy cách đặt giá đỡ / Pipe Support Requirements:

- Ống phải được xếp ngay ngắn trên giá đỡ đặt ở nơi có mặt phẳng thích hợp. Khoảng cách tối đa giữa 2 giá đỡ là 1,5 m, bề mặt giá đỡ ít nhất là 0,05 m.
- Pipes should be stacked in layers in flat areas. Horizontal supports of at least 0.05 m wide should be spaced not more than 1.5 m centre-to-centre beneath the pipes to provide even support.




VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ VÀ BẢO QUẢN

TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING, MAINTAINING

- Khi xếp ống lưu kho tùy thuộc vào đường kính, chiều cao tối đa cho phép cũng khác nhau:
- *The maximum allowable heights of stored pipes are dependent on different diameters:*

DN mm	Chiều cao tối đa / The maximum allowable height m
20 - 90 mm	2m
≥ 110mm	2.5m





Lưu ý / Notice:

Xếp cao quá có thể làm ống biến dạng và gây nguy hiểm.
It won't be safe and pipes could be damaged if pipes are stacked too high.

VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ VÀ BẢO QUẢN


TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING, MAINTAINING

Bảo vệ đầu nong và tối ưu không gian / Protect socket ends and optimize storage space:



- Tương tự như trong vận chuyển, khi lưu kho, ống có đầu nong phải được xếp so le sao cho các đầu nong không bị cắn.
- Có thể luồn ống nhỏ trong ống lớn.

Similar to transportation, pipes shall be stacked in layers with the socket ends arranged alternately at opposite ends of the stack to protect the sockets and optimize storage space.



- Tùy thuộc vào không gian và đường kính, ống có thể xếp theo kiểu vuông góc và cũng có thể xếp theo kiểu “kim tự tháp”. Tuy nhiên, chiều cao không vượt quá 1m.
Depending on space and size of pipes, pipes could be stacked in “square” model or “pyramid” model. However, the maximum height is 1m.

VẬN CHUYỂN, XẾP DỠ VÀ BẢO QUẢN

TRANSPORTATION, LOADING AND UNLOADING, MAINTAINING

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM

PRODUCT WARRANTY POLICY


Bảo quản gioăng cao su / Rubber seal storage



- Gioăng cao su phải được bảo quản tránh ánh nắng trực tiếp hoặc sự thay đổi nhiệt độ lớn.
Rubber seals must be stored away from direct sunlight or significant temperature fluctuations.



- Không được xếp chồng chất gioăng lên nhau, tránh làm gioăng bị biến dạng.
Do not stack seals on top of each other to prevent deformation.



- Gioăng cao su phải được bảo quản tránh xa môi trường hóa chất.
Rubber seals must be kept away from chemical environments.

THỜI GIAN BẢO HÀNH / WARRANTY PERIOD

5 năm kể từ ngày mua hàng.

5 years from the date of purchase.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BẢO HÀNH / WARRANTY ELIGIBILITY


- **Lỗi do nhà sản xuất:** Sản phẩm bị lỗi, không phù hợp với tiêu chuẩn Nhà sản xuất đã công bố.
- **Sử dụng đúng mục đích:** Sản phẩm được sử dụng đúng theo hướng dẫn lắp đặt và sử dụng đã được cung cấp trên website hoặc các tài liệu đi kèm.
- **Bảo quản, vận chuyển đúng cách:** Sản phẩm được bảo quản, vận chuyển theo đúng hướng dẫn trên website hoặc các tài liệu đi kèm.
- **Có hóa đơn mua hàng hợp lệ hoặc phiếu bảo hành còn hiệu lực.**
- **Phiếu bảo hành (nếu có):** Đối với sản phẩm có phiếu bảo hành đi kèm, phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa hoặc sửa chữa thông tin.
- **Manufacturer defects:** The product is faulty or does not meet the manufacturer's published standards.
- **Correct usage:** The product is used for its intended purpose according to the installation and usage instructions provided on the website or accompanying documents.
- **Proper storage and transport:** The product is stored and transported according to the instructions on the website or accompanying documents.
- **Proof of purchase:** Possess a valid invoice or a warranty card that is still in effect.
- **Warranty card (if any):** For products with an accompanying warranty card, the card must be intact, with no erasures or alterations to the information.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH / CASES NOT COVERED BY WARRANTY

- **Lỗi do người sử dụng:** Sản phẩm bị hư hỏng do lắp đặt, vận chuyển, sử dụng hoặc bảo quản không đúng theo hướng dẫn; sử dụng trong điều kiện tác động cơ học, hóa chất, nhiệt độ vượt giới hạn kỹ thuật.
- **Tác động bên ngoài:** Sản phẩm bị hư hỏng do các yếu tố khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, động đất...v.v.
- **Tự ý sửa chữa:** Sản phẩm đã bị tự ý sửa chữa, thay đổi cấu trúc bởi người mua hoặc bên thứ ba không được ủy quyền bởi Công ty.
- **Sử dụng sai mục đích:** Sản phẩm được sử dụng không đúng với mục đích thiết kế ban đầu.
- **Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành.**
- **Mất hóa đơn mua hàng hoặc phiếu bảo hành** (trừ khi người mua tra cứu được thông tin mua hàng).
- **User errors:** Damage caused by improper installation, transport, usage, or storage; usage under mechanical impacts, chemicals, or temperatures exceeding technical limits.
- **External factors:** Damage caused by objective factors such as natural disasters, fire, earthquakes, etc.
- **Unauthorized repairs:** The product has been repaired or had its structure altered by the buyer or an unauthorized third party.
- **Misuse:** The product is used for purposes other than its original design.
- **Expired warranty:** The product's warranty period has ended.
- **Missing documents:** Loss of purchase invoice or warranty card (unless the buyer's purchase information can be retrieved).

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM

PRODUCT WARRANTY POLICY



QUY TRÌNH YÊU CẦU BẢO HÀNH / WARRANTY CLAIM PROCESS

1.

Khách hàng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty qua:

▪ Điện thoại: 028 3969 0973

▪ Email: binhminh@binhminhplastic.com.vn

▪ Hoặc các kênh liên lạc khác được cung cấp.

Customers should contact the Customer Service Department via:

▪ Phone: 028 3969 0973

▪ Email: binhminh@binhminhplastic.com.vn

▪ or other provided contact channels.

2.

Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm lỗi (tên sản phẩm, ngày mua, hóa đơn/phiếu bảo hành...) kèm theo hình ảnh hoặc video (nếu có) để mô tả tình trạng hư hỏng.

Provide detailed information about the faulty product (product name, purchase date, invoice/warranty card...) along with photos or videos (if any) to describe the damage.

3.

Công ty sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá tình trạng sản phẩm trong thời gian sớm nhất. Nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện bảo hành, Công ty sẽ tiến hành sửa chữa hoặc đổi mới sản phẩm theo quy định.


The company will inspect and assess the product's condition as soon as possible. If the product meets the warranty conditions, the company will proceed with repair or replacement according to regulations.
- 

Lưu ý / Note:
- Thời gian giải quyết bảo hành có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ phức tạp của lỗi và tình trạng hàng hóa trong kho.

▪ Mọi chi phí vận chuyển sản phẩm bảo hành (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể trong quá trình xử lý.

▪ Warranty resolution time may vary depending on the complexity of the fault and stock availability.

▪ Any shipping costs for warranty products (if any) will be specifically notified during the processing stage.
- Tel: (84) 28 3969 0973 | www.binhminhplastic.com.vn
-
- ỐNG NHỰA PVC CỨNG HỆ CIOD - AS/ NZS 1477:2006 / PVC PIPES CIOD SERIES - AS/NZS 1477:2006
- CATALOGUE
- 26
- 27



NHỰA BÌNH MINH[®]

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

 240 Hậu Giang, Phường Bình Tây, TP.HCM
240 Hau Giang Street, Binh Tay Ward, Ho Chi Minh City

 (84) 28 3969 0973

 (84) 28 3960 6814

 www.binhminhplastic.com.vn

06 - 2026